

INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Grandio Core Dual Cure – perfil técnico

Resistencia a la flexión de 3 puntos (LC)	146 MPa	ISO 4049
Resistencia a la flexión de 3 puntos (CC)	130 MPa	ISO 4049
Resistencia compresiva (LC)	366 MPa	análogo a ISO 9917
Resistencia compresiva (CC)	339 MPa	análogo a ISO 9917
Dureza superficial (dureza Mikro-Vickers)	107 MHV	Universidad de Rostock/Alemania
Radiopacidad	365 %AI	ISO 4049
Solubilidad	<0,1 µg/mm ³	ISO 4049
Absorción de agua	22 µg / mm ³	ISO 4049

Los valores de medición especificados no presentan ningún valor prescrito en el marco del control de calidad continuo del producto.